

DESCRIZIONE

TUFO è una finitura ottenuta con polvere di marmo colorata, calce finemente filtrata, terre e ossidi naturali. Ha un ottimo potere riempitivo, e una naturale resistenza a muffe e batteri.

TUFO è ideale per superfici interne ed esterne, mantiene la traspirabilità del supporto grazie alla sua eccezionale permeabilità al vapore acqueo. La finitura risultante è strutturata e opaca.

TUFO è fornito nel colore giallo (Siciliano) e nocciola (Veneto).

Per colorare **TUFO**, utilizzare pigmenti a base di ossido o qualsiasi altro colorante stabile alla calce (resistente agli alcali).

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

SUPERFICIE	SUGGERIMENTI DI PREPARAZIONE
Intonaci civili	MINERAL PRIMER o DOC PRIMER
Vecchio intonaco	Spazzolatura e lavaggio a pressione + 1 strato di MINERAL PRIMER o DOC PRIMER
Tempera	Spazzolatura + 1 strato di MINERAL PRIMER o DOC PRIMER
Pittura traspirante	Spazzolatura + 1 strato di MINERAL PRIMER o DOC PRIMER
MDF	1 strato di MINERAL PRIMER o DOC PRIMER
Intonaco	1 strato di MINERAL PRIMER o DOC PRIMER
Cartongesso	1 strato di MINERAL PRIMER o DOC PRIMER
Calcestruzzo	1 strato di MINERAL PRIMER o DOC PRIMER
Finitura lucida a base calce	Carteggiatura + 1 strato di MINERAL PRIMER o DOC PRIMER
Pittura lavabile	1 strato di MINERAL PRIMER o DOC PRIMER
Pittura decorativa acrilica	1 strato di MINERAL PRIMER o DOC PRIMER

APPLICAZIONE

TUFO viene fornito in polvere, da miscelare con il 25% e il 30% di acqua pulita (in peso) che corrisponde a circa 5L/6L. Il pot life (tempo limite entro cui va usato il prodotto dopo la miscelazione) dovrebbe essere di 30 giorni. In caso di elevata temperatura dell'ambiente, bagnare adeguatamente il supporto.

CONDIZIONI AMBIENTALI

Durante l'applicazione la temperatura ambiente deve essere compresa tra +10°C e +30°C (+50°F e +95°F) mentre l'umidità relativa deve essere inferiore all'85%, anche dopo 24 ore dall'applicazione.

CONSERVAZIONE

TUFO mantiene le sue proprietà in magazzino dai 6 ai 12 mesi se protetto da caldo e freddo eccessivi. Teme l'umidità. EVITARE IL CONGELAMENTO.

LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

DISPOSIZIONE

Il materiale deve essere smaltito in accordo con le normative locali.

TUFO TAVOLA TECNICA

Aspetto	Opaco e strutturato
Packaging	16 KG
Application tools	Spatola inox, attrezzi decorativi, spugna
Rendimento teorico	1,8-2 kg/m ²
Curva granulometrica	0,01 - 1.2 mm
Asciutto al tatto	6 ore alla temperatura di 20°C
Durezza stabile	180 gg
Asciutto da rivestire	12 ore alla temperatura di 20°C
Infiammabilità	Non infiammabile - classe A1
HS CODE	3208.20.90