

DESCRIZIONE

TESEO è un intonaco a base di vera calce stagionata finemente filtrata, aggregati di marmo, fibre naturali, cariche e leganti. Ha un ottimo potere riempitivo e una naturale resistenza a muffe e batteri.

TESEO è adatto per superfici interne ed esterne. Perfettamente stabile nel tempo, mantiene la traspirabilità del supporto grazie alla sua eccezionale permeabilità al vapore acqueo. La sua composizione unica consente all'applicatore di creare superfici strutturate e graffiate simili al marmo travertino.

TESEO viene fornito nel colore bianco. Per colorare **TESEO**, utilizzare pigmenti a base di ossido o qualsiasi altro colorante stabile alla calce (resistente agli alcali).

PREPARAZIONE SUPERFICIE

SUPERFICIE	SUGGERIMENTI DI PREPARAZIONE
Mortaio base calce	Applicazione diretta
Vecchio intonaco	Spazzolatura e lavaggio a pressione + 1 strato di MINERAL PRIMER o DOC PRIMER
Tempera	Spazzolatura + 1 strato di MINERAL PRIMER o DOC PRIMER
Vernice traspirante	Spazzolatura + 1 strato di MINERAL PRIMER o DOC PRIMER
MDF	1 strato di MINERAL PRIMER
Cartongesso	1 strato di MINERAL PRIMER o DOC PRIMER
Calcestruzzo	1 strato di MINERAL PRIMER o DOC PRIMER
Finitura lucida a base di calce	Carteggiatura + 1 strato di MINERAL PRIMER o DOC PRIMER
Pittura lavabile	1 strato di MINERAL PRIMER o DOC PRIMER
Pittura decorativa acrilica	1 strato di MINERAL PRIMER o DOC PRIMER

APPLICAZIONE

TESEO è un intonaco pronto a base di calce.

PRIMA MANO

Consumo: ca. 1,0 - 1,2 kg/m² (0,1 - 0,12 kg/ft²)

Applicare **TESEO** con spatola inox su tutta la superficie.

SECONDA MANO

Consumo: ca. 0,7 - 0,8 kg/m² (0,07 - 0,08 kg/ft²)

Una volta che la prima mano è completamente asciutta (6 ore), applicare una seconda mano di **TESEO** per creare una superficie liscia e uniforme. Prima che sia completamente asciutta, grattare la superficie con una spatola a 90° a piacere, quindi lucidare l'intera superficie per ottenere una superficie liscia e semilucida dove non graffiato.

CONDIZIONI AMBIENTALI

Durante l'applicazione la temperatura ambientale deve essere compresa tra +10°C e +30°C (+50°F e +95°F) mentre l'umidità relativa deve essere inferiore all'85%, anche dopo 24 ore dall'applicazione.

CONSERVAZIONE

TESEO mantiene le sue proprietà in magazzino per 24 mesi se protetto da caldo e freddo eccessivi. La temperatura di stoccaggio deve essere compresa tra +5°C e +30°C. **EVITARE IL CONGELAMENTO.**

LINEE GUIDA DI SICUREZZA

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

DISPOSIZIONE

Il materiale deve essere smaltito in accordo con la normativa locale. I contenitori di plastica vuoti sono riciclabili o da inviare agli impianti di riciclaggio.

TAVOLA TECNICA TESEO

Aspetto	strutturato
Packaging	1kg/2.2lb 20kg/44lb
Strumenti d'applicazione	spatola in acciaio inossidabile, strumenti decorativi, spugna
Peso specifico	1.56 ± 0.05 Kg/l
Rendimento teorico	approx. 10-12m ² / (130-160ft ²) con un secchio di 20kg/44lb
Curva granulometrica	0.02 - 0.70 mm
Spessore rivestimento	1.00 - 1.30 mm
Asciutto al tatto	6 ore a 20°C
Asciutto da maneggiare	48 ore a 20°C
Durezza stabile	180 gg
Asciutto da riverniciare	12 ore a 20°C
PH dopo 30 gg	12.5 ± 0.2
Infiammabilità	non infiammabile - classe A1
Permeabilità all'acqua vapore (Sd)	High: 0.06m (Standard UNI EN ISO 7783-2:2001)
VOC	<0.01g/l pittura murale e sottocategoria L valore massimo UE2010: 30g/l
Codice HS	3209.10.0000