

# INTOCALCE MEDIUM

D009M MALTA A BASE DI CALCE STAGIONATA  
MEDIA - 1,4 mm



## DESCRIZIONE

**INTOCALCE MEDIUM** è una malta a base di calce a grana media (1,4 mm) ottenuta da pura calce stagionata filtrata, inerti marmorei, riempitivi e leganti. Ha un ottimo potere riempitivo e una naturale resistenza a muffe e batteri.

**INTOCALCE MEDIUM** è adatto per superfici interne ed esterne. Perfettamente stabile nel tempo, mantiene la traspirabilità del supporto grazie alla sua eccezionale permeabilità al vapore acqueo. **INTOCALCE MEDIUM** può essere utilizzato come preparazione per intonaci a base di calce per ridurre la rugosità del supporto e garantire un ancoraggio ideale. Può anche essere usata come sola finitura, opaca e ruvida. **INTOCALCE MEDIUM** è fornito nel colore bianco (BIANCO). Per colorare **INTOCALCE MEDIUM**, utilizzare pigmenti a base di ossido o qualsiasi altro colorante stabile alla calce (resistente agli alcali).

## PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

| SUPERFICIE                   | SUGERIMENTI DI PREPARAZIONE                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Base di calce                | Applicazione diretta                                                          |
| Vecchio intonaco             | Spazzolatura e lavaggio a pressione + 1 strato di MINERAL PRIMER o DOC PRIMER |
| Tempera                      | Spazzolatura + 1 strato di MINERAL PRIMER o DOC PRIMER                        |
| Vernice traspirante          | Spazzolatura + 1 strato di MINERAL PRIMER o DOC PRIMER                        |
| MDF                          | 1 strato di MINERAL PRIMER o DOC PRIMER                                       |
| Calcestruzzo                 | 1 strato di MINERAL PRIMER o DOC PRIMER                                       |
| Cartongesso                  | 1 strato di MINERAL PRIMER o DOC PRIMER                                       |
| Intonaci rasati              | 1 strato di MINERAL PRIMER o DOC PRIMER                                       |
| Finitura lucida a base calce | Sabbatura +1 strato di MINERAL PRIMER o DOC PRIMER                            |
| Pittura lavabile             | 1 strato di MINERAL PRIMER o DOC PRIMER                                       |
| Pittura decorativa acrilica  | 1 strato di MINERAL PRIMER o DOC PRIMER                                       |
| Rendering plastico           | Lavaggio + 1 strato di MINERAL PRIMER o DOC PRIMER                            |

## APPLICAZIONE

**INTOCALCE MEDIUM** è una malta a base di calce media pronta all'uso. Si consiglia di applicare 1/2 mani a seconda dell'effetto desiderato.

- Se applicato come superficie di preparazione per finiture a base di calce, aspettare per almeno 6/8 ore prima di applicare il primo strato.
- Se applicato come strato di finitura, una volta indurito, usare la spatola in spugna per rimuovere i segni di spatola e per ottenere una superficie uniforme ed omogenea.

## CONDIZIONI AMBIENTALI

Durante l'applicazione la temperatura ambientale deve essere compresa tra +10°C e +30°C (+50°F e +95°F) mentre l'umidità relativa deve essere inferiore all'85%, anche dopo 24 ore dall'applicazione.

## CONSERVAZIONE

**INTOCALCE MEDIUM** mantiene le sue proprietà in magazzino per 24 mesi se protetto da caldo e freddo eccessivi. La temperatura di stoccaggio deve essere compresa tra +5°C e +30°C. EVITARE IL CONGELAMENTO.

## LINEE GUIDA DI SICUREZZA

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

## DISPOSIZIONE

Il materiale deve essere smaltito in accordo con la normativa locale. I contenitori di plastica vuoti sono riciclabili o da inviare agli impianti di riciclaggio.

## INTOCALCE MEDIUM TAVOLA TECNICA

|                               |                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Aspetto                       | opaco e ruvido                                                              |
| Packaging                     | 25kg/55lb                                                                   |
| Strumenti di applicaz.        | Spatola in acciaio inox o in spugna                                         |
| Peso specifico                | 1.60 ± 0.05 Kg/l                                                            |
| Resa teorica                  | Approx 14-16 m <sup>2</sup> con 25kg/55lb a seconda dell'effetto desiderato |
| Asciutto al tatto             | 6 ore a 20°C                                                                |
| Secco da maneggiare           | 48 ore a 20°C                                                               |
| Durezza stabile               | 180 gg                                                                      |
| Asciutto da rivestire         | 12 ore a 20°C                                                               |
| PH dopo 10 gg                 | 12.5 ± 0.2                                                                  |
| Inflammabilità                | non infiammabile - Classe A1                                                |
| Permeabilità al vapore acqueo | High: 0.06m (Standard UNI EN ISO 7783-2:2001)                               |
| VOC                           | <0.01g/l wall paint and subcategory L max value UE2010: 30g/l               |
| HS CODE                       | 3209.10.0000                                                                |