

TADELAKT

D008 **FINITURA MAROCCHINA TRADIZIONALE A BASE DI CALCE IDRAULICA**



DESCRIZIONE

TADELAKT è il tipico intonaco marocchino ottenuto con vera calce idraulica invecchiata finemente filtrata, inerti calcarei, argille e leganti speciali. Ha un ottimo potere riempitivo ed una naturale resistenza a muffe e batteri. **TADELAKT** è adatto per superfici interne ed esterne, soprattutto in ambienti umidi. Perfettamente stabile nel tempo, mantiene la traspirabilità del supporto grazie all'ottima permeabilità al vapore acqueo. **TADELAKT** è una finitura leggermente strutturata ma liscia e opaca, viene fornita nel colore bianco (BIANCO). Per tingere **TADELAKT** utilizzare pigmenti a base di ossidi o qualsiasi altro colorante stabile alla calce (resistente agli alcali).

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

SUPERFICIE	PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
Malta a base di calce	Applicazione diretta
Vecchio intonaco	Spazzolatura, pressione e lavaggio + 1 strato di MINERAL PRIMER o DOC PRIMER
Pittura traspirante	Spazzolatura + 1 strato di MINERAL PRIMER o DOC PRIMER
MDF	1 strato di MINERAL PRIMER o DOC PRIMER
Cartongesso	1 strato di MINERAL PRIMER o DOC PRIMER
Calcestruzzo	1 strato di MINERAL PRIMER o DOC PRIMER
Cemento	1 strato di MINERAL PRIMER o DOC PRIMER
Finitura lucida a base calce	Sabbatura + 1 strato di MINERAL PRIMER o DOC PRIMER
Pittura lavabile	1 strato di MINERAL PRIMER o DOC PRIMER

APPLICAZIONE

TADELAKT viene fornito in polvere, da miscelare con il 30% di acqua pulita (in peso). In caso di elevata temperatura dell'ambiente bagnare adeguatamente il supporto.

PRIMO STRATO

Consumo: approx. 1.0 - 1.2 kg/m² (0.1 - 0.12 kg/ft²).
Dopo aver mescolato, applicare **TADELAKT** con una spatola in acciaio inox su tutta la superficie.

SECONDO STRATO

Consumo: approx. 0.6 - 0.7 kg/m² (0.06 - 0.07 kg/ft²).
Una volta che la prima mano è completamente asciutta (6 ore), applicare una seconda mano di **TADELAKT** per creare una superficie liscia e uniforme ma non lucida.

TERZO STRATO

Consumo: approx. 0.10 - 0.20 kg/m² (0.01 - 0.02 kg/ft²).
Una volta che la seconda mano inizia a stabilizzarsi, applicare la terza mano di **TADELAKT** per creare una superficie liscia e opaca.

Le informazioni fornite si basano sulla nostra esperienza e conoscenza tecnica e scientifica; tuttavia, non possiamo essere ritenuti responsabili per i risultati ottenuti utilizzando questi prodotti, poiché le condizioni di applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda di assicurarsi sempre che il prodotto sia adatto ad ogni specifico utilizzo.

CONDIZIONI AMBIENTALI

Durante l'applicazione la temperatura ambientale deve essere compresa tra +10°C e +30°C (+50°F e +95°F) mentre l'umidità relativa deve essere inferiore all'85%, anche dopo 24 ore dall'applicazione.

CONSERVAZIONE

TADELAKT mantiene le sue proprietà in conservazione per 24 mesi se protetto dal caldo e dal freddo eccessivi. La temperatura di stoccaggio deve essere compresa tra +5°C e +30°C. **EVITARE IL CONGELAMENTO.**

LINEE GUIDA DI SICUREZZA

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

SMALTIMENTO

Il materiale deve essere smaltito in conformità con la normativa locale. I contenitori di plastica vuoti sono riciclabili o da inviare agli impianti di riciclaggio.

TADELAKT TAVOLA TECNICA

Aspetto	opaco e leggermente strutturato
Packaging	16kg/35.3lb
Strumenti d'applicazione	spatola in acciaio inox, strumenti decorativi, spugna
Peso specifico	1.60 ± 0.05 Kg/l
Resa teorica	approx. 10-12m ² / (110-130ft ²) co un vaso da 16kg/35.3lb
Curva granulometrica	0.02 - 0.70 mm
Spessore rivestimento	1.00 - 1.40 mm
Asciutto al tatto	6 ore a 20°C
Asciutto da maneggiare	48 ore a 20°C
Durezza stabile	180 gg
Asciutto da rivestire	12 ore a 20°C
PH dopo 30 gg	12.5 ± 0.2
Inflammabilità	non infiammabile - classe A1
Permeabilità al vapore acqueo (Sd)	Alta: 0.06m (Standard UNI EN ISO 7783-2:2001)
VOC	<0.01g/l pittura murale e sottocategoria L valore massimo UE2010: 30g/l
HS CODE	3209.10.0000

Documento

MTDS 008ITA

Emissione

25.10.2024

Revisione

-



is a brand of Decora A&C Pte Ltd, Singapore, designed and manufactured entirely in Italy

info@decora-art.com