

COCCIOPESTO

D045 RIVESTIMENTO IN POLVERE A BASE CALCE



DESCRIZIONE

COCCIOPESTO è un intonaco premiscelato composto da cocciopesto, calce idraulica bianca, inerte selezionato e additivi necessari per una buona lavorabilità del prodotto.

COCCIOPESTO ha buone qualità elastiche e basso ritiro che consente l'utilizzo del prodotto in lavori di restauro e risanamento. Grazie alla sua particolare traspirabilità ed una buona resistenza meccanica, viene utilizzato prevalentemente su edifici di importanza storica ed architettonica.

COCCIOPESTO viene fornito nel colore rosso rosato naturale.

PREPARAZIONE SUPERFICIE

SUPERFICIE	SUGGERIMENTI DI PREPARAZIONE
Intonaci civili	1 strato di MINERAL PRIMER o DOC PRIMER
Vecchio intonaco	Carteggiatura e lavaggio a pressione + 1 strato di MINERAL PRIMER o DOC PRIMER
Tempera	Carteggiatura + 1 strato di MINERAL PRIMER o DOC PRIMER
Vernice traspirante	Carteggiatura + 1 strato di MINERAL PRIMER o DOC PRIMER
MDF	1 strato di MINERAL PRIMER o DOC PRIMER
Cartongesso	1 strato di MINERAL PRIMER o DOC PRIMER
Calcestruzzo	1 strato di MINERAL PRIMER o DOC PRIMER
Finitura lucida a base di calce	Carteggiatura + 1 strato di MINERAL PRIMER o DOC PRIMER
Pittura lavabile	1 strato di MINERAL PRIMER o DOC PRIMER
Pittura decorativa acrilica	1 strato di MINERAL PRIMER o DOC PRIMER

APPLICAZIONE

COCCIOPESTO si prepara aggiungendo acqua (0,25 L/kg) e mescolando l'impasto a mano o con frusta elettrica, per un tempo non eccessivo fino ad ottenere un impasto omogeneo.

Applicare una quantità abbondante di **COCCIOPESTO** con frattone inox su tutta la superficie, livellando successivamente con frattone in plastica o in acciaio.

Una volta asciutto il primo strato, stendere una seconda mano di **COCCIOPESTO** utilizzando sempre il frattone inox, avendo cura di lavorare subito dopo il prodotto ancora umido con frattone in spugna o in pvc a seconda del risultato desiderato.

CONDIZIONI AMBIENTALI

Durante l'applicazione la temperatura ambientale deve essere compresa tra +7°C e +30°C mentre l'umidità relativa deve essere inferiore all'85%, anche dopo 24 ore dall'applicazione.

CONSERVAZIONE

COCCIOPESTO mantiene le sue proprietà in magazzino per 24 mesi se protetto da caldo e freddo eccessivi. La temperatura di stoccaggio deve essere compresa tra +5°C e +30°C. EVITARE IL CONGELAMENTO.

LINEE GUIDA DI SICUREZZA

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

SMALTIMENTO

Il materiale deve essere smaltito in accordo con la normativa locale. I contenitori di plastica vuoti sono riciclabili o da inviare agli impianti di riciclaggio.

TAVOLA TECNICA COCCIOPESTO

Aspetto	strutturato
Packaging	"16 KG"
Strumenti d'applicazione	spatola in acciaio inossidabile, strumenti decorativi, spugna
Peso specifico	1,4 kg/lt
Rendimento teorico	circa 2,2kg/m ² in due mani
Curva granulometrica	0-1 mm
Spessore rivestimento	1.00 - 1.30 mm
Asciutto al tatto	6 ore a 20°C
Tempo di carbonatazione	130/60 gg per mm di spessore
Sovrapplicazione	12 ore a 20°C
PH	12
Infiammabilità	non infiammabile - classe MO
Permeabilità all'acqua vapore (Sd)	High: 0.06m (Standard UNI EN ISO 7783-2:2001)